



**ROSNER**  
professional wood coatings

# RoAqua Strichlack

## Informacje techniczne

- Charakterystyka:** Lakier pigmentowy z efektem powłoki malowanej pędzlem, na bazie dyspersyjnej. Idealny rezultat zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy będą przestrzegane poniższe instrukcje.
- Obszar zastosowania:** **RoAqua Strichlack** służy do indywidualnego projektowania specjalnych powierzchni meblowych. Ze względu na wysoką lepkość, materiał pozostaje na powierzchni, pozostawiając efekt podobny do pociągnięć pędzlem. Nadają się do tego odpowiednie przygotowane powierzchnie drewniane oraz płyty MDF, zagruntowane podkładem izolacyjnym **PUR-Isolierfüller**, **Isolierfüller Rapid** lub podkładem wypełniającym **HydRo Füller 1K/2K** oraz płyty MDF, polakierowane **HydRo Color Plus / RoCryl Color**. Wstępnie obrabiane powierzchnie muszą być suche, czyste i nadające się do obrabiania.
- Aplikacja:** **RoAqua Strichlack** musi być starannie mieszany przed każdą aplikacją. Nakłada się go pędzlem na szlifowaną powierzchnię. **RoAqua Strichlack** nakładać pędzlem aż do uzyskania pożądanego efektu. Prosimy używać tylko czystych, wolnych od rdzy narzędzi.
- Rozcieńczalnik:** **RoAqua Strichlack** jest gotowy do aplikacji i w razie potrzeby można go rozcieńczać wodą lub opóźniaczem **RoAqua Strichlack-Verzögerer**. **RoAqua Strichlack-Verzögerer** spowalnia proces schnięcia i dlatego powinien być stosowany na większych powierzchniach lub w wysokich temperaturach. Maks. ilość do dodania 10%. W przypadku większej ilości dodania konieczna jest konsultacja z laboratorium. Poszczególne odcienie mogą być ze sobą mieszane.
- Wydajność:** ok. 100 ml/m<sup>2</sup> w zależności od oczekiwanego efektu i podłoża.
- Czas schnięcia:** pyłosuchy: ok. 30 min. (20°C/65% względnej wilgotności powietrza)  
gotowy do lakierowni: ok. 16 godz. (20°C/65% względnej wilgotności powietrza)  
Niskie temperatury i wysoka wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia.
- Czyszczenie urządzeń:** Użyte narzędzia można czyścić wodą z kranu.
- Przechowywanie:** Przechowywać i transportować w suchym i chłodnym miejscu, ale nie poniżej +6°C. W oryginalnie zamkniętym opakowaniu **RoAqua Strichlack** może być przechowywany przez 2 lata. Otwarte pojemniki należy szczelnie zamknąć i szybko zużyć.
- Szczególne wskazówki:** Przed aplikacją należy koniecznie zapoznać się z kartami technicznymi użytych produktów lub postępować zgodnie z instrukcjami obróbki płyt MDF.

Następna strona!



**ROSNER**  
professional wood coatings

# RoAqua Strichlack

## Informacje techniczne

### Uwagi prawne:

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów, są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Rosner i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Rosner. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Rosner, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Rosner nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Rosner w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Rosner. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Rosner. Kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. W wypadku łączenia technologii, tzn. zmieszania obcych produktów z naszymi produktami, albo zastosowaniu naszych i innych produktów (jeden po drugim), nie będziemy zobowiązani do wypełnienia naszych obowiązków gwarancyjnych. Stosując nasze produkty należy przestrzegać zakresu uprawnień i przepisów kontraktowych dla robót budowlanych (VOB). Zastosowanie mają nasze ogólne warunki dostawy i płatności.

Niniejsza karta informacyjna unieważnia wszystkie poprzednie.

Wersja 09/22